

קטלוג צבעי תעשייה

INDUSTRIAL COLORS

C A T A L O G



LSM Industrial Technologies





תעשייה קלה



מוצר	תאור	בסיס	ברק	עובי מיקרון	יחס ערבוב	ייבוש ראשוני	כושר כיסוי	אחוז מוצקים	יישום	מדלל
אקודינק	ציפוי אבץ לגליון קר ליישום במריחה. אקודינק מכיל אחוזי אבץ גבוהים ומגן צורה מושלמת על חלקי מתכת ותפרי ריתוך. מתרכב היטב עם חלקים שצופו באבץ חם.	סינטטי	מט	50	1	20 דקות	8M ² /L	40%	התזה הברשה	4-100
אלצי'אה 5289/אפוקסידינק	צבע יסוד אבץ-אפוקסי דו רכיבי להגנה קטודית למתכת. מכיל אחוזי אבץ גבוהים ומגן צורה מושלמת על חלקי מתכת ותפרי ריתוך.	אפוקסי	מט	65	1:4	20 דקות	10M ² /L	65%	התזה הברשה	4-100
אלצי'אה 6599H/סופר עמיד	צבע יסוד חד-רכיבי רב-עובי ומהיר ייבוש, מעניק עמידות גבוהה מפני חלודה לאורך שנים. מבוסס על שרפים אלקידיים. מגיע עד ל-70 מיקרון בשכבה אחת.	סינטטי	מט	35-70	1	2 שעות	7-12M ² /L	60%	התזה הברשה	32/18
אקופריים/סופר עמיד	צבע יסוד רב-עובי עשיר ברכיבים אנטיקורוזיביים וצינן-פוספטיים. מעניק הגנה ארוכת שנים כנגד חלודה. ניתן גם ליישום מעל הכנת שטח חלקית בלבד.	סינטטי	מט	35-70	1	2 שעות	7-12M ² /L	60%	התזה הברשה	32/18
אקופריים/סופר רפיד	צבע יסוד לצביעה מהירה וחסכונית. מיועד לצביעת חלקי פלדה בסביבה תעשייתית קלה. מתאים ליישום בהתזה, גלילה והברשה. מתייבש במהירות ומאפשר המשכיות עבודה.	סינטטי	מט	35-70	1	30 דקות	7-13M ² /L	45%	התזה הברשה	32/18
אפוקסיאסטר	צבע המבוסס על שרפים אפוקסיים ופנוליים המיועד לטבילה ולקלייה בתנור. בעל עמידות כימית מעולה. משמש כצבע סופי או כיסוד לאפוקסי עליון.	אפוקסי	משי	60-70	1	1 שעה	6-7M ² /L	45%	טבילה	4-100
אנטיראסט X	צבע יסוד בגימור מט על בסיס שרפים סינטטיים. מיועד לצביעת מתכת בשכבה ראשונה על מעקות בתים, סורגים, קונסטרוקציות ברזל ועוד.	סינטטי	מט	35	1	2 שעות	12M ² /L	45%	התזה הברשה	טרכנטיין/18
תרסיס גיליון - אבץ	ספריי גיליון קר בעל אחוז אבץ גבוהה האוטם את פני המתכת המצופה ומגן באופן מושלם מחמצון והחלדה. מעולה בתיקונים לאחר יישום חלקים באבץ חם.	סינטטי	מט	70	1	30 דקות	10M ² /L	—	התזה	—
ווש פריימר	צבע יסוד לפי תקן MIL-C-8514 המבוסס על שרפים ויניליים וחומצה פוספורית. ווש פריימר צורב את פני השטח ופועל במעין תהליך פוספטיזציה על המתכת.	סינטטי	מט	10	1	10 דקות	7M ² /L	10%	התזה	—
ממיר חלודה	תמיסה מיוחדת ההופכת חלודה לשכבת מתכת אורגנית ומאפשרת צביעה ישירה ללא צורך בהכנת שטח.	סינטטי	משי	25	1	1 שעה	15M ² /L	—	התזה הברשה טבילה	—



צבעים עליונים



מוצר	תאור	בסיס	ברק	עובי מיקרון	יחס ערבוב	ייבוש ראשוני	כושר כיסוי	אחוז מוצקים	יישום	מדל
אקולק פלוס	צבע סינטטי עליון אטום לעץ ולמתכת בגימור מבריק. לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ ומתכת, צבועים או לא צבועים. אקולק פלוס מתאים במיוחד לתנאי מזג האוויר הישראלי והנו עמיד לאורך שנים.	סינטטי	מבריק	40	1	2 שעות	12M²/L	45%	התזה הברשה	טרפנטין/18
אקולק רפיד	צבע עליון מבריק המאפשר צביעה בתהליך המאפשר ייבוש מהיר. משמש כצבע עליון מעל יסוד מהיר. מתאים לצביעה חסכונית מעל חלקי מתכת כאשר יש צורך בגמר עבודה מהיר ובשינוע החלקים בזמן קצר.	סינטטי	מבריק	35-70	1	30 דקות	8-11M²/L	45%	התזה הברשה	טרפנטין/18
אקוגל מדס משי	צבע סינטטי המשמש כיסוד וכעליון. לצביעה ישירה על מתכת, פח מגולוון ואלומיניום. אקוגל מכיל שרפים מיוחדים המיועדים לשיפור אדהזיה לכל סוגי הגולוון ולמתכות בעייתיות. ניתן ליישם בשכבה אחת עד 60 מיקרון.	סינטטי	משי	40-80	1	30 דקות	6-10M²/L	40%	התזה הברשה	32/18
אקוגל מדס מבריק	צבע סינטטי חד רכיבי, רב עובי המשמש כיסוד וכעליון ומיועד לצביעה ישירה על מתכת ברזלית, פח מגולוון, ואלומיניום. בעל גימור מבריק המעניק פני שטח חלקים ואסתטיים.	סינטטי	מבריק	40-80	1	30 דקות	6-10M²/L	40%	התזה הברשה	32/18
אקוהיט סילבר-מגייק	צבע אלומיניום סינטטי עליון מעולה למתכת בעל עמידות חיצונית מצוינת. עמיד בטמפרטורות של עד 200 מעלות צלסיוס. מתאים במיוחד לצביעת גופי חימום, תנורים, קולטי שמש ומיכלים.	סינטטי	מט משי	30	1	20 דקות	7-10M²/L	40%	התזה	32/18
אקוסיל	צבע קופולימרי על בסיס שרפים מיוחדים. עמיד בחום גבוה מאוד - בצבעים רגילים ובשקוף עד 400 מעלות, ובצבע אלומיניום עד 560 מעלות. מיועד לייבוש באוויר או בקלייה בתנור. לשימוש בארובות, תנורים וציוד חשמלי.	סיליקוני	מט משי	25	1	20 דקות	7-10M²/L	30%	התזה	32/18
אקואור	צבע סינטטי עליון בגימור מט משי. אינו מכיל עופרת וכרומטים ומתאים לצביעה פנימית וחיצונית של מתכת, עץ, וקירות לאחר הכנה מתאימה.	סינטטי	משי	40	1	2 שעות	8-10M²/L	45%	התזה הברשה	טרפנטין/18
אקובורד	צבע עליון בגימור מט-מת למשטחי עץ וקירות המשמשים כלוחות כתיבה בגיר. יוצר שכבה קשה המיועדת לכתיבה בגיר ולמחיקה קלה בעזרת מטלית. ייבוש מהיר.	סינטטי	מט	40	1	30 דקות	8-10M²/L	45%	התזה הברשה	טרפנטין
9885 לפלסטיק	צבע המבוסס על שרפים אקריליים ואלקדיים ומיועד לצביעת סוגים שונים של משטחי פלסטיק – ABS, פוליסטירן, פלקסיגלס, פוליאוריתן מוקצף ועוד. מעניק פני שטח חלקים ונקיים ומשווק בשלל גוונים.	סינטטי	משי	30	1	12 שעות	8M²/L	30%	התזה	32
ספריי מגוון לפי RAL	תרסיסי צבע לפי הזמנה בסדרות קטנות ובהתאמה לדרישות הלקוח. ניתן להזמין לפי שלושים מניפות צבע בינלאומיות שונות (RAL, כנטון, פדרל ועוד), או בהתאמה לפאל הנקרא ע"י קורא צבע אלקטרוני במעבדת לשם.	סינטטי	מט משי מבריק	30	1	10 דקות	10M²/L	35%	התזה	-



צבעים תעופתיים



צבע MIL-SPEC



מבחר צבעים וציפויים לתעשיות הצבאיות והאוויריות ולתעשיית החלל. חומרים מאושרי QPL ותואמי MIL-STANDARD מבית Randolph products האמריקנית ו-Alcea האירופית. בנוסף לשתי היצרניות הנ"ל נמצאת לשם בקשרים עסקיים עם חברות נוספות בתחום הצבעים הצבאיים ותשמח להשיג כל חומר שיידרש. הצוות המקצועי בלשם טכנולוגיות יעזור לכם להתאים ולהשיג את מערכות הציפוי האיכותיות ביותר לאפליקציות המיוחדות שלכם.

תאור מוצר

ציפויים צבאיים ותעופתיים

רשימה חלקית של הציפויים הצבאיים שאנו בלשם טכנולוגיות מציעים:

SOLVENTS/REDUCERS	PRIMERS
TT-M-261 Methyl Ethyl Ketone	* MIL-PRF-23377 Class N
TT-N-95 Naptha	TT-P-1757 Non-Chromate
TT-T-266 Thinner	TT-P-1757 Zinc Chromate
TT-T-291 Mineral Spirits	TT-P-636 Red Oxide
TT-T-306 Thinner	TT-P-645A Zinc Chromate
TT-T-548 Toluene	TT-P-645B Zinc Molybdate
A-A-3007 Thinner	TT-P-664 Red Oxide
A-A-857 Thinner	DOD-P-15328 Wash Primer
MIL-A-6091 Alcohol	MIL-C-8514 Wash Primer
MIL-T-19544 Thinner	MIL-P(PRF)-23377 Epoxy (QPL)
MIL-T-81772 Thinner	MIL-P-15328 Wash Primer
TT-I-735 Alcohol	MIL-P-22332 Red Oxide
	MIL-P-26915 Zinc Dust
	MIL-P-53022 Types 1 & 2 ~ Epoxy (QPL)
	* MIL-P-53030 Epoxy
	MIL-P-85582 Type 1 ~ Waterborne Epoxy
TOPCOATS	
AMS 3125 HEAT RESISTING ENAMEL	* MIL-PRF-24635 Coating System
MIL-A-82484 ADHESIVE AND SEALING COMPOUNDS	MIL-PRF-81352 Type 1
MIL-C-450C TYPES 1&2 COATING COMPOUND	MIL-PRF-85285 High Solids Polyurethane Types 1&2 (QPL)
MIL-C-83286 POLYURETHANE	MIL-V-173 Varnish
MIL-D-5549 CLEAR CELLULOSE ACETATE BUTYRATE	MIL-W-5044 Walkway Compound
MIL-E-16663A ENAMEL	TT-E-489 Enamel (QPL)
MIL-E-46096 HEAT REFLECTING ENAMEL	TT-E-490 Enamel
MIL-E-46136 SOLAR HEAT REFLECTING ENAMEL	TT-E-516 Air Dry Enamel
MIL-E-52798A CAMOUFLAGE ENAMEL	TT-E-527 Enamel (QPL)
MIL-E-5557 ENAMEL	TT-E-529 Enamel (QPL)
MIL-E-5558A WRINKLE ENAMEL	TT-L-20 Lacquer
MIL-L-10287 LACQUER	TT-L-32 Lacquer
MIL-L-19537C LACQUER	TT-P-28 Heat Resisting Aluminum Paint (QPL)
MIL-L-19538C LACQUER	A-A-2962 Enamel
MIL-L-296B PURPLE LACQUER	A-A-59166 Walkway Compound
MIL-L-52043C LACQUER	* DOD-E-24607 Enamel
MIL-P-11414E RED OXIDE PRIMER (QPL)	MIL-C-22750 Epoxy
MIL-P-21563-B ACRYLIC AIRCRAFT PAINT	MIL-C-46168 Polyurethane
MIL-P-7962C CORROSION INHIBITING PRIMER	MIL-DTL-11195 Enamel (QPL)
MIL-V-16399A VARNISH TYPES A&B	MIL-DTL-15090 Enamel
TT-E-496B HEAT RESISTING ENAMEL	* MIL-DTL-24441 Epoxy
TT-E-515 ENAMEL	* MIL-DTL-53039 Polyurethane CARC
TT-F-325 FILLER	* MIL-DTL-64159 Polyurethane CARC
TT-I-1795A MARKING INK	MIL-E-15090 Enamel
TT-L-26C CLEAR LACQUER	MIL-L-11195 Lacquer
TT-L-50G AEROSOL SPECIFICATION	MIL-L-81352 Lacquer
TT-L-54C ACID-RESISTANT SPRAY LACQUER	MIL-PRF-22750(QPL)
TT-L-58 TYPE 1 LACQUER	
TT-N-97C NAPHTHA	
TT-P-26 ENAMEL	
TT-V-109 VARNISH	
ITT-V-119D VARNISH	
ITT-V-51 VARNISH	



תעשייה כבדה



דו רכיביים מקצועיים



מוצר	תאור	בסיס	ברק	עובי מיקרון	יחס ערבוב	ייבוש ראשוני	כושר כיסוי	אחוז מוצקים	יישום	מדלל
אלצי'אה 5203 / אקופוקסי 4	צבע יסוד על בסיס שרפים אפוקסיים ומלאנים אנטי-קורוזיביים. בעל הדבקות מעולה לשטחים קשים. מתחבר היטב לצבע עליון מכל סוג שהוא וניתן לעיבוד ולשיוף.	אפוקסי	מט	30-75	1:4	2 שעות	6M²/L	50%	התזה הברשה	4-100
טנמק קול טאר 46H413	צבע אפוקסי פוליאמיד בשילוב זפת, רב-עובי (HB) עמיד בכני קורוזיה. מעניק הגנה מכימיקלים תוקפניים ועמידות תת-קרקעית בשכבה אחת לברזל, מתכת מגלוונת ובטון. בצבע שחור משי.	אפוקסי	משי	200-400	1:1	6 שעות	2-4M²/L	75%	התזה	4-100
טנמק 135 / אקו סורפיש-טולרנט	צבע אפוקסי רב-עובי בעל הישפכות מעולה. מתאים לצביעת מתכת, לאחר ניקוי אגרסים, או בהכנת שטח חלקית. יכול לשמש כיסוד-עליון וניתן ליישם שכבות עבות עד לעובי 150 מיקרון לשכבה. בעל עמידות מעולה בשחיקה ותכונות אנטי-קורוזיביות גבוהות.	אפוקסי	משי	100-200	1:4	6-8 שעות	6-8M²/L	84%	התזה הברשה	4-100
טנמק 140/20 למי שתייה	ציפוי אפוקסי דו-רכיבי, רב מוצקים, מאושר למגע עם מי שתייה. בעל עמידות גבוהה לקורוזיה ולמגוון רחב של נוזלים וגזים. לשימוש בציפוי פנימי וחיצוני של מיכל שתייה ממתכת ובטון, צנרת, מתקני התפלה ומשאבות.	אפוקסי	משי	100-250	1:1	4 שעות	6-8M²/L	65%	התזה הברשה	4-100
טנמק 104 אפוקסי למי שופכין	ציפוי ציקלולאפטיק אפוקסי בעל אישורי תקן אמריקאי AWWA C210. לציפוי בריכות ומתקני מי שופכין. בעל תכונות עמידות מעולות בכני משקעי שופכין, מליחות גבוהה וחשיפה לכימיקלים תוקפניים במיוחד.	אפוקסי	משי	100-300	1:1	6-10 שעות	6-8M²/L	82%	התזה הברשה	4-100
טנמק 61 לכימיקלים קשים	צבע אפוקסי דו רכיבי רב עובי נטול סולבנטים בעל עמידות מצוינת בכני מי ברז, מי ים, מי תהליך במערכות תעשייתיות, חומצות ובסיסים שונים. לציפוי עמידות אנטי-קורוזיבית מעולה בנפט גולמי, שמנים, קרוסין ועמידות גבוהה בכני שחיקה ופגיעות מכאניות.	אפוקסי	משי	100-300	1:1	6-11 שעות	4-8M²/L	82%	התזה הברשה	4-100
טנמק 66 / 69HB / אקופוקסי 1	צבעי יסוד-עליון, אפוקסיים דו רכיביים, רבי מוצקים עם עמידות ארוכת שנים עד ל-30 שנה. אנטי קורוזיבי, בונה עובי וסביל שטח. מיועד למתכת חדשה וישנה, פלדה מגלוונת ובטון. מתאים לקונסטרוקציות ומבני פלדה לעמידות גבוהה נגד קורוזיה.	אפוקסי	מט	50-150	1:1	2 שעות	8-12M²/L	56%	התזה הברשה	4-100
אקודינק אנאורגאני	צבע יסוד דו רכיבי, על בסיס אבץ אתיל סיליקט. יוצר שכבה רציפה של אבץ מתכתי המגנה על המתכת במגנון הגנה קתודית (דוגמת גלון חם). לציפוי תכונות הדבקות מעולות, עמידות גבוהה לשחיקה, ואיתנות לאורך שנים רבות בתנאי מזג אויר קשים.	סינטטי	מט	50-75	1:2	10 דקות	9-13M²/L	70%	התזה הברשה	240
טנמק 73 / אלצי'אה 5820/1/2	צבע פוליאוריתני דו רכיבי, בעל ביצועים מעולים באווירה תעשייתית או ימית. שומר על ברק וגוון מקוריים לאורך שנים. עמיד בשחיקה ובכני מגוון רחב של ממיסים וכימיקלים בתנאים של התזה ושפיכה אקראית. בגימור מבריק, משי או מט.	פוליאוריתן	מט משי מבריק	40-60	1:7	2 שעות	8-10M²/L	50%	התזה	110
אלצי'אה מערכות צבע על בסיס מים H4352 / H3435 / H4283	סידרת ציפויים על בסיס מים הכוללת צבעי אפוקסי יסוד בסיס מים, אפוקסי צינקפוספט בסיס מים, יסוד אלקיד בסיס מים, צבעי פוליאוריתן ואפוקסי עליונים על בסיס מים. לצבעים הדבקות מעולה לברזל, מתכת מגלוונת, אלומיניום ועוד.	אפוקסי מים	משי מבריק	40-60	1:4	4 שעות	8-10M²/L	40%	התזה הברשה טבילה	



בנין ורצפות



מערכות לציפוי רצפות



מוצר	תאור	בסיס	ברק	עובי מיקרון	יחס ערבוב	ייבוש ראשוני	כושר כיסוי	אחוז מוצקים	יישום	מדלל
טנמק 203 / אקופוקסי 3 סלף-ליולינג	ציפוי רצפה אפוקסי פוליאמיני רב-מוצקים המשמש כיסוד למשטחי בטון. הצמיגות הנמוכה יחסית, והשתטחות המעולות שלו מאפשרות ציפוי והכנה של משטחים שאינם חלקים או פורוזביים. ניתן להשתמש בו גם כציפוי שקוף ודקורטיבי למשטח.	אפוקסי	מט	70-125	1:2	4-6 שעות	6-10M ² /L	100%	הברשה	4-100
טנמק 215 / אקופריים	ציפוי אפוקסי בעל נוסחה משופרת, 100% מוצקים, המשמש כציפוי וכחומר מילוי לחורים ברצפות בטון שאינן מוכנות היטב. מעולה למילוי תפרים וחורים תוך כדי ציפוי כחומר יסוד לשכבת ציפוי עליונה. מתחבר היטב לציפוי עליון פוליאוריתן או אפוקסי.	אפוקסי	משי	70-125	1:1	10 שעות	6-10M ² /L	100%	הברשה	4-100
טנמק 281 / אקופוקסי עליון	אפוקסי רב מוצקים עליון להשגת מראה זכוכית לרצפות תעשייתיות ודקורטיביות. הציפוי מעניק הגנה מירבית מפני חומצות ונוזלים בסיסיים, מפני שחיקה וניקיון תכוף. המראה המתקבל חלק, נעים למראה, בשלל גוונים בהתאמה לדרישות הלקוח.	אפוקסי	מבריק	150-300	1:2	10 שעות	4-8M ² /L	100%	הברשה	4-100
טנמק 284 / אקופולי עליון	ציפוי רצפה עליון פוליאוריתי, קשיח ביותר ועמיד בפני כימיקלים אגרסיביים. מסופק בשלל גוונים ואינו דוהה בשמש או במשך הזמן. עמידות מעולה לתנאי רטיבות קיצוניים, ולכימיקלים אגרסיביים.	פוליאוריתן	מבריק	200-250	1:2	12 שעות	4-8M ² /L	100%	הברשה	4-100
אקוסליפ - מונע החלקה	ציפוי סינתטי חד רכיבי לציפוי משטחים למניעת החלקה. חומר בעל הדבקות מעולה בתוספת אגרנטים המונעים החלקה במדרגות, בריכות, גגות ורכב צבאי.	סינטטי	משי	40-80	1	30 דקות	6-10M ² /L	40%	הברשה	32/18
אקורוד - לסימון דרכים	צבע אקרילי לסימון כבישים. זמן ייבוש קצר במיוחד, אינו מכיל עופרת, ידידותי לסביבה ולמשתמש, מיועד לסימון דרכים, חניונים, מדרכות ועוד.	סינטטי	מט	500	1	20 דקות	2M ² /L	50%	התזה הברשה	32/18
אקופול - לבריכות	צבע לבריכות שחיה ומאגרי מים על בסיס קופולימר אקרילי. מתחבר היטב לבטון, עמיד בלחץ מים ואיתן לאורך זמן רב. מתאים גם בשימוש בבריכות פיברגלס.	סינטטי	מבריק משי	35-40	1	30 דקות	8-10M ² /L	50%	התזה הברשה	טרפנטין/ 18





מוצר	תאור	ברק	הולם kg/cm	גמישות	קשיות
אבקה פוליאסטר טהור	אבקות פוליאסטר מיועדות לשימוש כציפוי חיצוני ופנימי. מצטיינות בעמידות גבוהה בשריטה ובשחיקה, דבר המהווה יתרון בעיבוד המוצרים הצבועים. אבקות פוליאסטר מיועדות לשימוש על מוצרים העומדים מחוץ למבנים, בעלות תכונות מכניות טובות ועמידות מעולה בתנור (over baking), ומצטיינות בעמידות חיצונית (UV) מעולה. מיוצרות במגוון צבעים ורמות ברק.	מט משי מבריק	>50 >60	3MM	2H
אבקת פוליאסטר האמר	אבקות פוליאסטר לשימוש חיצוני ופנימי בגימור מתכתי - האמר. מיועד בעיקר לצביעת ריהוט גן וחלקי תאורה ופירזול חיצוניים. עמידות מעולה בשחיקה, בפגעי מזג האוויר ובדהייה בשמש (UV). מיוצרות במגוון צבעים ורמות ברק. בנונים: נחושת, אלומיניום וזהב.	משי מבריק	>50 >60	3MM	2H
אבקת פוליאסטר דקורטיבית חולי/ איירון/ טקסטורה	אבקות פוליאסטר חולי/איירון/טקסטורה לשימוש חיצוני ופנימי בגימור חולי-איירון ובמירקם טקסטורה ומגורען ובשילובים של אפקטים מתכתיים ופנינה. מיוצרות במגוון צבעים ורמות ברק.	מט משי מבריק	>50 >60	6MM	3H
אבקת אפוקסי פוליאסטר	אבקות אפוקסי-פוליאסטר מיועדת לציפוי פנימי של חלקי מתכת. לסדרה זו עמידות אנטי קורוזיבית מעולה, עמידות טובה בתנור (over baking) ותכונות מכניות ברמה גבוהה. מיוצרות במגוון צבעים, רמות ברק ואפקטים מתכתיים.	מט משי מבריק	100	3MM	3H
אבקת אפוקסי ארמורספריי למי שתיה	אבקת אפוקסי בעלת נוסחה מיוחדת המתאימה לשימוש בצנרת ומגופים להולכת מי שתייה. האבקה עומדת בתקנים מחמירים למי שתייה AS4158:1996.	משי מבריק	100	6MM	2H-3H
אבקת פוליאסטר סופר דוראבל/ היפר דוראבל	אבקות פוליאסטר סופר-דורבל (super durable) מקנות עמידות חיצונית ברמה הגבוהה ביותר. אבקות פוליאסטר סופר דוראבל מאפשרות חשיפה חיצונית ממושכת לקרינת UV ללא פגיעה בפני השטח תוך שמירה על רמת הברק והגוון המקוריים למשך שנים רבות. אבקות סופר-דוראבל מתאימות לתקן האמריקאי AAMA605.2. מיוצרות במגוון צבעים, רמות ברק ואפקטים מתכתיים.	משי מבריק	>25	3MM	4H
אבקת אפוקסי פנולי	אבקות אפוקסי פנולי מיועדת להעניק עמידות אנטי קורוזיבית מקסימלית. מצטיינת בגמישות מעולה, אדהזיה טובה ועמידות גבוהה במכה (impact). אבקת אפוקסי פנולי עמידה בחום ובמים חמים לאורך זמן.	משי מבריק	100	3MM	2H-3H
אבקת אפוקסי עשיר אבץ	מבוססת על שרפי אפוקסי ואבץ ומיועדת לשמש כשיכבת יסוד על גבי פלדה. אבקת האפוקסי עשיר אבץ משמשת כציפוי יסוד-עליון או כיסוד לפני שיכבה עליונה של אבקת פוליאסטר טהור או אפוקסי פוליאסטר.	משי	100	3MM	4H



מדללים



מוצר	תאור
סדרת כימיקלים ומדללי צבע של אקו	סידרה העשויה ממיטב חומרי הגלם המקומיים והמיובאים, ומוצעת ברמות איכות שונות. מדללי אקו מותאמים לשימוש עם צבעים סינטיים, פוליאוריתנים ואפוקסידים. את מדללי אקו ניתן להשיג במידות הבאות: 1 ליטר, 5 ליטרים (גלון), 18 ליטר (כח), 180 ליטר (חבית), 1000 ליטר (צובר).
החומר	ייעוד
טרפנטין	לצבעים סינטיים להברשה ולהתזה
מדל 21	לצבעי יסוד, ניטר, וסינטיים להתזה
מדל 18	לצבעים סינטיים להתזה
מדל 32	לצבעים סינטיים יבוש איטי
מדל 4-100	מדל לצבעי אפוקסי יבוש אויר
מדל 110	מדל לצבעי פוליאוריתן
מדל האמר	לצבעי האמרייט
מדל קונטקט	מדל לדבקי מגע לשימוש בהתזה
אצטון	לדילול פוליאסטר ולניקוי
IPA / אלוהול 96	משמשים בעיקר לניקוי עדין באלקטרוניקה ובתעשיית המתכת
מדל 55	חומר לניקוי מרססים
חומצה מלחית	ניקוי וצריבת שטח לפני ציפוי ריצפה
מסיר צבע במריחה	חומר הניתן ליישום בהברשה או בהתזה מהירה של צבע ממתכות, מעץ ומזכוכית.



פרופיל חברה

(ארה"ב), אוריקה (אוסטרליה), WZ (ארה"ב), בלו-סטאר סיליקון (צרפת), פרמבונד (ארה"ב/אנגליה) ועוד.

חברת לשם טכנולוגיות מורכבת מגרעין של אנשי מקצוע וייעוץ לצד אנשי מכירה ושיווק כולם בעלי ניסיון וידע רב שנים בכימיקלים. צוות עובדי החברה מונה כ-30 איש - אנשי מכירות, יועצי מוצר, כימאים, אנשי מנהלה ולוגיסטיקה. משרדי לשם טכנולוגיות ממוקמים במתחם החברה ביהוד. בבעלות החברה שטחי אחסנה גדולים המכילים עשרות אלפי פריטים באספקה מיידית תוך 24 שעות לכל רחבי הארץ.

על לקוחות החברה נמנים ארגונים מובילים במשק: משרד הביטחון, אלביט, רפאל, תעשייה אווירית, רכבת ישראל, רשות שדות התעופה, מקורות, פלקסטרוניקס, מפעלי ים המלח, חברת החשמל, מוטורולה, וישי, טבע, פיליפס, חברות ביו-טכנולוגיה ועוד.

החברה אמונה על סטנדרט האיכות והשירות הגבוה ביותר, מוסמכת בתקן ISO 9002 ומאושרת בקובץ ספקים של משרד הביטחון. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת להתעדכן ולהציג בפני הלקוח את מגוון המוצרים האיכותיים והמתקדם ביותר.

חברת לשם טכנולוגיות נוסדה בשנת 1984 ומתמחה ביבוא יצור ושיווק כימיקלים, צבעים, דבקים, חומרי איטום וחומרי תחזוקה. לאורך יותר מ-25 שנה יצרה חברת לשם טכנולוגיות מוניטין של חברה מובילה בתחומה המספקת פתרונות מקצה לקצה לתעשיות המתכת, האלקטרוניקה, הרכב, העץ, הכימיה והתעשיות הצבאיות. החברה צברה ידע נרחב בתחומי הפעילות בהן היא עוסקת ומעניקה ללקוחותיה מענה איכותי ומותאם לצרכיהם.

במרוצת שנות קיומה רכשה לשם טכנולוגיות מוניטין של איכות ללא פשרות הן ברמת המוצרים והן ברמת השירות. האמצעים הלוגיסטיים והפיננסיים של החברה מאפשרים לה לעמוד בדרישות כל מכרז והיא משמשת כספק בלתי מוגבל של משרד הביטחון.

פעילות החברה מרוכזת באמצעות שלוש מחלקות המשקפות את תחומי התמחותה:

- מחלקת מוצרי אספקה טכנית, ציוד ורכב
- מחלקת צבעים וציפויים תעשייתיים
- מחלקת דבקים וחומרים לתעשייה ולהיי-טק

חברת לשם טכנולוגיות הינה נציגה בלעדית של מיטב היצרנים בעולם ביניהם אלציה (איטליה), שרווין וויליאמס (ארה"ב), אקו (ארה"ב), טנמק

לשם טכנולוגיות רח' שקד 3, פארק תעשיות חבל מודיעין (שוהם), 73199. טל: 03-6326248, פקס: 03-6326249
אתר: www.Lsm.co.il • מידע: info@Lsm.co.il • הזמנות: orders@Lsm.co.il